

JP04/11635

12.10.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 8月 8日

出願番号
Application Number: 特願2003-290455
[ST. 10/C]: [JP2003-290455]

出願人
Applicant(s): 日本精工株式会社




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 NSK030846
【提出日】 平成15年 8月 8日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 F16C 33/46
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市鶴沼神明一丁目 5 番 5 0 号 日本精工株式会社内
 【氏名】 小林 一登
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市鶴沼神明一丁目 5 番 5 0 号 日本精工株式会社内
 【氏名】 中村 敏男
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市鶴沼神明一丁目 5 番 5 0 号 日本精工株式会社内
 【氏名】 堀野 慶一
【特許出願人】
 【識別番号】 000004204
 【氏名又は名称】 日本精工株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100087457
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小山 武男
【選任した代理人】
 【識別番号】 100120190
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 中井 俊
【選任した代理人】
 【識別番号】 100056833
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小山 欽造
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 035183
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0117920

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

金属板製で、筒状の主部と、この主部に円周方向に関して間欠的に形成されてそれぞれの内側をころを転動自在に保持自在な複数のポケットと、上記主部の軸方向一端縁から直径方向外方に折れ曲がった外向フランジ状の鍔部とを備えたころ軸受用保持器の製造方法であって、金属板に打ち抜き加工を施す事により、円輪状の中間素材を形成すると共に、この中間素材に複数の透孔を、円周方向に関して間欠的に形成して第二の中間素材とした後、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分を筒状に塑性変形させる事により、この筒状に塑性変形させた部分を上記主部とすると共に上記第二の中間素材の径方向外端部に対応する部分を上記鍔部又はこの鍔部を形成する為の鍔部素とし、且つ、上記各透孔に対応する部分を上記各ポケットとする、ころ軸受用保持器の製造方法。

【請求項 2】

金属板製で、筒状の主部と、この主部に円周方向に関して間欠的に形成されてそれぞれの内側をころを転動自在に保持自在な複数のポケットとを備えたころ軸受用保持器の製造方法であって、金属板に打ち抜き加工を施す事により、円輪状の中間素材を形成すると共に、この中間素材に複数の透孔を、円周方向に関して間欠的に形成して第二の中間素材とした後、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分を筒状に塑性変形させ、その後この径方向外端部を切除する事により、上記筒状に塑性変形させた部分を上記主部とすると共に、上記各透孔に対応する部分を上記各ポケットとする、ころ軸受用保持器の製造方法。

【請求項 3】

第二の中間素材の中心孔と複数の透孔との間に存在する部分を、それぞれ中間部が両端部よりもこの第二の中間素材の径方向に突出したアーチ状に形成し、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分を筒状に塑性変形させる際に上記アーチ状の部分を伸長させる、請求項 1～2 の何れかに記載したころ軸受用保持器の製造方法。

【請求項 4】

金属板に打ち抜き加工を施す事により円輪状の中間素材を形成する際に、この中間素材の外周縁の一部を上記金属板の一部に連結したままの状態にし、少なくともこの中間素材に複数の透孔を形成して第二の中間素材とした後に、この第二の中間素材の外周縁の一部を上記金属板の一部から切り離す、請求項 1～3 の何れかに記載したころ軸受用保持器の製造方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ころ軸受用保持器の製造方法

【技術分野】

【0001】

この発明に係るころ軸受用保持器の製造方法は、ころ軸受に組み込んで複数のころを転動自在に保持する為のころ軸受用保持器を製造する為に利用する。

【背景技術】

【0002】

転動体としてころを使用するころ軸受は、耐荷重（負荷容量）が大きい為、各種機械装置を構成する回転支持部分のうち、比較的大きな荷重が加わる部分に使用されている。図8は、この様なころ軸受の一種である、自動調心ころ軸受の1例として、特許文献1に記載されたものを示している。この自動調心ころ軸受は、互いに同心に組み合わせられた外輪1と内輪2との間に、複数の球面ころ3、3を転動自在に配列すると共に、金属板にプレス加工を施して成る保持器4、4により、上記各球面ころ3、3の分離防止を図る事で構成している。

【0003】

このうちの外輪1の内周面には、単一の中心を有する球状凹面である外輪軌道5を形成している。又、上記内輪2の外周面には、それぞれが上記外輪軌道5と対向する、1対の内輪軌道6、6を形成している。又、上記複数の球面ころ3、3は、その最大径部がこれら各球面ころ3、3の軸方向中央部にある対称形で、上記外輪軌道5と上記1対の内輪軌道6、6との間に、2列に互って転動自在に配列している。

【0004】

又、上記各保持器4、4はそれぞれ、図8～12に示す様に、円すい筒状の主部7と、この主部7の大径側端縁部から直径方向外側に折れ曲がった外向フランジ状の大径側鏝部8と、小径側端縁部から直径方向内側に折れ曲がった内向フランジ状の小径側鏝部9とを備える。上記主部7には複数のポケット10、10を、円周方向に関して間欠的に形成し、これら各ポケット10、10内にそれぞれ1個ずつの球面ころ3、3を、転動自在に保持している。尚、上記主部7は、上記複数の球面ころ3、3のピッチ円（これら各球面ころ3、3の中心軸同士を結ぶ円）よりも直径方向内側に位置させる事により、各球面ころ3、3が各ポケット10、10を通じて、上記主部7の直径方向内側に抜け出る事を防止している。又、上記1対の保持器4、4の大径側鏝部8、8の外周縁を、それぞれ案内リング11の内周面に摺接させる事により案内している。この案内リング11は、軸方向に関して2列に互りそれぞれ複数個ずつ設けた、上記各球面ころ3、3の間に、回転自在に設けている。又、上記小径側鏝部9、9の内周縁を、上記内輪2の端部外周面に摺接させる事により案内している。

【0005】

又、上記複数の球面ころ3、3の両端面のうち、少なくとも上記大径側鏝部8に対向する部分には、円形若しくは円輪状の凹部12を形成している。又、上記大径側鏝部8の内周縁で、上記各ポケット10、10の円周方向中間部位置には、それぞれ舌片13を形成している。これら各舌片13は、上記大径側鏝部8の内周縁から直径方向内側に突出すると共に上記大径側鏝部8から上記各ポケット10側に、上記球面ころ3の一端面に向け折れ曲がった状態で形成している。これら各舌片13の先端部は、上記球面ころ3をポケット10の内側に組み込んだ場合に、図10に示した掛かり代 δ により、この球面ころ3の端面に形成した上記凹部12と係合し、上記ポケット10の内側から球面ころ3が保持器4の径方向外側に脱落する事を防止する。この結果、このポケット10内に回転自在に保持された球面ころ3は、上記外輪1の内周面と上記内輪2の外周面との間への組み付け以前でも、当該ポケット10の内側から、直径方向に関して、内外何れの方角にも、抜け出る事がなくなる。

【0006】

上述の様に構成する自動調心ころ軸受により、ハウジングの内側に回転軸を支承する場

合、上記外輪 1 をこのハウジングに内嵌固定すると共に、上記内輪 2 を上記回転軸に外嵌固定する。この回転軸と共にこの内輪 2 が回転する場合には、上記複数の球面ころ 3、3 が転動して、この回転を許容する。上記ハウジングの軸心と上記回転軸の軸心とが不一致の場合、上記外輪 1 の内側で上記内輪 2 が調心する事により、この不一致を補償する。上記外輪軌道 5 は単一球面状に形成されている為、上記複数の球面ころ 3、3 の転動は、不一致補償後に於いても、円滑に行なわれる。

【0007】

次に、例えば前記特許文献 1 に記載される等により従来から知られている、上述した自動調心ころ軸受に組み込む保持器 4 の製造方法に就いて、図 13 により説明する。先ず、金属板にプレスによる打ち抜き加工を施す事により、図示しない円板状の第一中間素材を形成した後、この第一中間素材に絞り加工を施して、(A) に示す様な、有底円すい台状の第二中間素材 14 とする。次いで、この第二中間素材 14 の底部 15 を、径方向外側部分を除いてプレスにより打ち抜き、(B) に示す様な第三中間素材 16 とする。次いで、この第三中間素材 16 の円すい筒状部 17 に複数の透孔 18 { (C) に 1 個のみ図示。次述する (D) 以降には図示省略。} を、円周方向に関して間欠的に形成し、(C) に示す様な第四中間素材 19 とする。尚、この際に、上記各透孔 18 は、上記第三中間素材 16 の回転と停止とを交互に行なわせつつ、停止時に上記円すい筒状部 17 に 1 個ずつ形成する。即ち、上記各透孔 18 の形成時には、上記底部 15 の一部をチャックにより掴んで上記第三中間素材 16 を間欠的に回転させる事により、上記円すい筒状部 17 のうちで上記各透孔 18 を形成する為の加工部に位置する部分を順次入れ換える。又、これら各透孔 18 を形成する際に、これら各透孔 18 の一端縁 { (C) の上端縁 } の幅方向中央部に、舌片素片 20 を形成する。

【0008】

次いで、上記円すい筒状部 17 の前半部 21 を、プレスにより径方向外側に所定量（この円すい筒状部 17 の中心軸に対するこの先端部 21 の傾斜角度が 60 度程度になるまで）折り曲げて、(D) に示す様な第五中間素材 22 とする。その後更に、上記先端部 21 をプレスにより径方向外方に所定量（上記傾斜角度が 90 度強になるまで）折り曲げる事で、外向フランジ状の大径側鏝部素 23 を形成して、(E) に示す様な第六中間素材 24 とする。尚、この状態で、上記円すい筒状部 17 のうち、上記大径側鏝部素 23 となった以外の部分が、前記主部 7 となる。これと共に、上記各透孔 18 に対応する部分がポケット 10、10 { (E) 及び次述する (F) ~ (I) には図示省略。図 8 ~ 12 参照。} となる。次いで、上記大径側鏝部素 23 にトリミングを施してこの大径側鏝部素 23 の外径を整える事により、前記大径側鏝部 8 を形成すると共に、上記底部 15 の外周寄り部分をプレスにより打ち抜く事により、前記小径側鏝部 9 を形成して、(F) に示す様な第七中間素材 25 とする。尚、この際に、上記小径側鏝部 9 を設けない保持器を造る場合には、上記底部 15 の外周寄り部分だけでなく、この底部 15 の径方向外端部の全体をプレスにより打ち抜く。

【0009】

次いで、上記大径側鏝部 8 の片側面 { (F) の上側面 } である突き合わせ面を、プレスによる面押し加工等により所望の形状に整えて、(G) に示す様な第八中間素材 26 とする。次いで、上記各ポケット 10、10（図 8 ~ 12）の周縁部を、プレスによる面押し加工等により所望の形状及び大きさに整えて、(H) に示す様な第九中間素材 27 とする。そして、最後に、上記舌片素子 20 を、この舌片素子 20 の先端部が上記大径側鏝部 8 の他側面 { (H) の下側面 } から突出する方向に所定量だけ折り曲げる事により、前記舌片 13 を形成して、(I) に示す様な保持器 4 とする。尚、この (H) → (I) の形成過程で、上記大径側鏝部 8 の他側面のうち、上記各球面ころ 3、3 の端面で前記凹部 12、12 から外れた部分と対向する部分に、これら各球面ころ 3、3 を案内する為の凸部をプレス成形する場合もある。

【0010】

図 8 ~ 12 に示す様な大径側鏝部 8 を有する保持器 4 を、図 13 (A) ~ (I) に示す

様な工程で造ると、製造コストが嵩む事が避けられない。即ち、上述の図13 (A) ~ (I) に示した従来の製造方法の場合、上記大径側鋳部8は、最終的な形状が円輪状であるにも拘わらず、円輪状である第一中間素材 (図示せず) の径方向外端部を (A) ~ (C) に示す様に円すい筒状に塑性変形させた後、再び図 (D) ~ (E) に示す様に円輪状に塑性変形させる事により形成する。この為、加工能率が悪く、加工時間も長くなり、製造コストが嵩む。

【0011】

又、上記ポケット10、10を形成する為に、(B) → (C) に示す様に複数の透孔18を形成するが、これら各透孔18の形成作業は、第三中間素材16或は第四中間素材19を、所定角度ずつ間欠的に回転させつつ行なわなければならない。この為、加工時間が長くなるだけでなく、精密な割り出し作業が必要になる為、コストが嵩む。加工時間を短縮すべく、上記複数の透孔18を形成する作業を同時に行なう事も可能ではあるが、複雑且つ大型の加工装置が必要になる為、やはりコストが嵩む原因となる。

【0012】

尚、この様なポケットの形成に関する不都合は、図14に示す様な、主部7の両端部に鋳を備えていない保持器4b (図示の例では、各ポケット10a、10aの形状が矩形であるが、当該形状は特に問わない。) を製造する場合にも、同様に発生する。

【0013】

【特許文献1】特開2000-2247号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

本発明のころ軸受用保持器の製造方法は、上述の様な事情に鑑み、製造作業の能率化を図って、保持器の低コスト化を実現すべく発明したものである。

【課題を解決するための手段】

【0015】

本発明のうち、請求項1に記載したころ軸受用保持器の製造方法の対象となる、ころ軸受用保持器は、金属板製で、筒状の主部と、この主部に円周方向に関して間欠的に形成されてそれぞれの内側にころを転動自在に保持自在な複数のポケットと、上記主部の軸方向一端縁から直径方向外方に折れ曲がった外向フランジ状の鋳部とを備える。

この様なころ軸受用保持器を対象とする、請求項1に記載したころ軸受用保持器の製造方法は、金属板に打ち抜き加工を施す事により、円輪状の中間素材を形成する。そして、この中間素材に複数の透孔を、円周方向に関して間欠的に形成して第二の中間素材とする。上記中間素材の打ち抜き加工と、上記各透孔の形成作業とは、前後して行なっても良いが、プレス加工機の容量が十分にあれば、同時に行なっても良い。何れにしても、上記第二の中間素材を加工した後、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分 (径方向内側部分) を (そのまま又は上記各透孔の寸法及び形状を整えてから) 筒状に塑性変形させる。これにより、この筒状に塑性変形させた部分を上記主部 (又はこの主部を形成する為の主部素) とすると共に、上記第二の中間素材の径方向外端部に対応する部分を上記鋳部又はこの鋳部を形成する為の鋳部素とし、且つ、上記各透孔に対応する部分を上記各ポケットとする。

【0016】

又、請求項2に記載したころ軸受用保持器の製造方法の対象となる、ころ軸受用保持器は、金属板製で、筒状の主部と、この主部に円周方向に関して間欠的に形成されてそれぞれの内側にころを転動自在に保持自在な複数のポケットとを備える。

この様なころ軸受用保持器を対象とする、請求項2に記載したころ軸受用保持器の製造方法は、金属板に打ち抜き加工を施す事により、円輪状の中間素材を形成する。そして、この中間素材に複数の透孔を、円周方向に関して間欠的に形成して第二の中間素材とする。上記中間素材の打ち抜き加工と、上記各透孔の形成作業とは、前後して行なっても良いが、プレス加工機の容量が十分にあれば、同時に行なっても良い。何れにしても、上記第

二の中間素材を加工した後、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分（径方向内側部分）を（そのまま又は上記各透孔の寸法及び形状を整えてから）筒状に塑性変形させ、その後この径方向外端部を切除する。これにより、上記筒状に塑性変形させた部分を上記主部（又はこの主部を形成する為の主部素）とすると共に、上記各透孔に対応する部分を上記各ポケットとする。

【発明の効果】

【0017】

上述した様に、本発明のうち、請求項 1 に記載したころ軸受用保持器の製造方法の場合には、円輪状である第二の中間素材の径方向外端部を、一旦筒状に形成すると言った手間を掛ける事なく、円輪状の鋳部として利用する。この為、この鋳部の形成作業を能率良く行なえる。

【0018】

又、請求項 1 及び 2 の双方に記載したころ軸受用保持器の製造方法によれば、特に複雑且つ大型の加工装置を必要とする事なく、上記複数の透孔を同時に加工できる。

この為、高品質なころ軸受用保持器を低コストで造る事ができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

上述した本発明を実施する場合に好ましくは、上記第二の中間素材の中心孔と上記複数の透孔との間に存在する部分を、それぞれ中間部が両端部よりもこの第二の中間素材の円周方向に対して直交する方向に突出したアーチ状に形成する。そして、この第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分（径方向内側の部分）を筒状に塑性変形させる際に、上記アーチ状の部分を伸長させる。この様にすれば、上記第二の中間素材のうち径方向外端部を除く部分（径方向内側の部分）を筒状に塑性変形させる際に、この第二の中間素材の中心孔と複数の透孔との間の部分の断面積が小さくなる事を防止できる。この為、塑性変形に伴って当該部分が千切れると言った不都合が生じる事を防止できる。

【0020】

更に好ましくは、上記金属板に打ち抜き加工を施す事により円輪状の中間素材を形成する際に、この中間素材の外周縁の一部を上記金属板の一部に連結したままの状態にする。そして、少なくともこの中間素材に上記複数の透孔を形成した後に、この中間素材の外周縁の一部を上記金属板の一部から切り離す。

この様にすれば、上記中間素材を金属板に連結したままの状態、この中間素材に上記複数の透孔を形成する為、これら各透孔の形成時に、この中間素材の円周方向及び径方向の位置決めを図り易くなる。又、上記金属板に複数の中間素材を連結したまま、これら各中間素材を製造ライン上で順送（所定長さずつ間欠的に移動）させれば、これら各中間素材に上記各透孔を形成する作業を、能率良く行なう事ができる。

【実施例 1】

【0021】

図 1～4 は、請求項 1、3 に対応する、本発明の実施例 1 を示している。尚、本例の特徴は、自動調心ころ軸受に組み込んで使用する保持器 4 a の製造方法にある。この保持器 4 a の構造に就いては、図 1 に示す様に、主部 7 の小径側端縁に内向フランジ状の小径側鋳部を設けていない点を除き、前述の図 8～12 に示した保持器 4 と同様である。この為、重複する図示並びに説明を省略若しくは簡略にし、以下、本例の特徴部分を中心に説明する。

【0022】

本例の場合、上記保持器 4 a を造る為に、先ず、素材となる金属板にプレスによる打ち抜き加工を施す事により、請求項に記載した中間素材に相当する、図 2（A）に示す様な円輪状の第一中間素材 28 を形成する。この第一中間素材 28 の内周縁の形状は、円周方向に関する波形としている。

【0023】

次いで、上記第一中間素材 28 の一部で、円周方向に関する位相がこの第一中間素材 2

8の内周縁のうち径方向内方に突出した部分と一致する部分に、それぞれ透孔18a、18aを形成する事により、図2(B)に示す様な第二中間素材29を形成する。本例の場合、上記各透孔18a、18aの形成作業は、プレスによる打ち抜き加工により行ない、総ての透孔18a、18aを同時に打ち抜く。尚、プレス加工機の容量が十分に大きければ、上記金属板から上記第二中間素材29を、一挙に打ち抜き加工する事もできる。又、これら各透孔18a、18aはそれぞれ、円周方向に関する幅寸法が径方向内方に向かう程小さくなる形状としており、且つ、径方向内端部を上記第二中間素材29の内周縁のうち径方向内方に突出した部分の内側に進入させている。これにより、上記第二中間素材29の中心孔と上記各透孔18a、18aとの間に存在する帯状部分30、30を、それぞれ中間部が両端部よりも径方向内方に突出するアーチ状に形成している。このアーチ形状の突出方向は、図示の例とは逆にしても良い。但し、図示の方向にすれば、上記透孔18a、18aを打ち抜く型の一部に、特に幅の狭い部分が存在しない様にして、この型の耐久性確保を図れる。又、上記各透孔18a、18aの径方向外端縁の中央部には、それぞれ舌片素子20、20を形成している。

【0024】

次いで、上記第二中間素材29の径方向内側部分〔図2(B)の鎖線αよりも径方向内側の部分〕を円すい筒状に塑性変形させて、図2(C)に示す様な第三中間素材31とする。この様な第三中間素材31を形成する際には、図3(A)→(B)〔図4〕に示す様に、上記第二中間素材29の径方向外端部〔図2(B)の鎖線αよりも径方向外側の部分〕を、プレス機を構成する受ブロック32と抑えブロック33との間で挟持した状態で、上記第二中間素材29の径方向内側にパンチ部品34を、この第二中間素材29の径方向内側部分を軸方向、及び、径方向外側に押圧しつつ押し込む事により、この第二中間素材29の径方向内側部分を円すい筒状に塑性変形させる。又、この様に塑性変形させる事に伴い、上記各アーチ状の帯状部分30、30を、それぞれ図1に示す様に円周方向に伸長させる。従って、これら各帯状部分30、30の断面積の減少は抑えられる。そして、上述の様に円すい筒状に塑性変形させた部分を主部7とすると共に、上記第二中間素材29の径方向外端部に対応する部分を大径側鏝部8とし、且つ、上記各透孔18a、18aに対応する部分を、それぞれポケット10、10〔(C)には図示省略。図1参照。〕とする。

【0025】

上述の図2(C)に示した第三中間素材31の構造は、主部7の小径側端縁〔図2(C)の下端縁〕に内向フランジ状の小径側鏝部が形成されていない点を除き、前述の図13(F)に示した構造と同様である。そこで、本例の場合には、上記第三中間素材31に対し、その後、前述の図13(G)～(I)と同様の加工を施して、保持器4aを完成させる。

【0026】

上述した様に、本例のころ軸受用保持器の製造方法の場合には、円輪状である第二中間素材29の径方向外端部を、一旦筒状に形成すると言った手間を掛ける事なく、円輪状の大径側鏝部8として利用する。この為、この大径側鏝部8の形成作業を能率良く行なえる。又、特に複雑な加工装置を必要とする事なく、上記複数の透孔18a、18aを同時に加工できる。又、上記第二中間素材29の径方向内側部分を円すい筒状に塑性変形させる際に、この第二中間素材29の中心孔と上記複数の透孔18a、18aとの間に存在する帯状部分30、30の断面積が減少する事を防止できる。この為、塑性変形に伴って、これら各帯状部分30、30が千切れると言った不都合が生じる事を防止できる。この結果、本例の場合には、品質の高い保持器4aを低コストで造れる。

【実施例2】

【0027】

次に、図5は、やはり請求項1、3に対応する、本発明の実施例2を示している。本例の場合には、図5(A)、(B)に示す第一、第二各中間素材28a、29aの外径寸法を、第1例の場合よりも少し大きくしている。これにより、この第二中間素材29aのう

ち、前述の図3～4に示したプレス機を構成する受ブロック32と抑えブロック33との間で挟持する部分〔図5(B)の鎖線 α' よりも径方向外側の部分〕の径方向に関する幅寸法を十分に確保している。そして、これにより、図3(A)→(B)(図4)に示す様に、上記第二中間素材29aの径方向内側の部分をパンチ部品34により塑性変形させる際に、この第二中間素材29aの外径側部分が上記受ブロック32と抑えブロック33との間部分から脱落して、この受ブロック32の内側に引き込まれるのを確実に防止できる様にしている。

【0028】

又、本例の場合には、上述の様に第二中間素材29aのうち受ブロック32と抑えブロック33との間で挟持する径方向外端部の径方向に関する幅寸法を大きくしたので、図3(C)に示す様な第三中間素材31aを構成する主部7の大径側端縁には、完成後の大径側鋸部8よりも径方向の幅寸法が大きい、大径側鋸部素35が形成される。従って、本例の場合には、図5(C)→(D)に示す様に、上記大径側鋸部素35にトリミングを施す事によりこの大径側鋸部素23の径方向外端部を打ち落とす事で、上記大径側鋸部8を形成し、図5(D)に示す様な第四中間素材36〔前述の図2(C)に示した第1例の第三中間素材31と同じもの〕とする。その後の加工方法を含めて、その他の部分の構成及び作用は、上述した第1例の場合と同様である。

【実施例3】

【0029】

次に、図6は、請求項1、3、4に対応する、本発明の実施例3を示している。本例の場合には、図6(A)に示す様に、円輪状の第一中間素材28を、素材となる帯状の金属板37を長さ方向に順次送りながら、この金属板37の幅方向(図6の上下方向)中間部に、プレスによる打ち抜き加工を施す事により形成する。又、形成した状態で、上記第一中間素材28の外周縁の直径方向反対側2箇所を、それぞれ上記金属板37の一部に連結したままの状態とする。又、本例の場合には、同様の要領で、上記金属板28をこの金属板28の長さ方向(図6の左右方向)に送りながら、この金属板28の長さ方向の等間隔位置に、それぞれ上記第一中間素材28を形成する。

【0030】

次いで、本例の場合には、上記各第一中間素材28を、それぞれ製造ライン上で上記金属板37ごとこの金属板37の長さ方向に順送させる。そして、これら各第一中間素材28に対し、順次複数の透孔18a、18aを形成する事により、これら各第一中間素材28を、それぞれ図6(B)に示す様な第二中間素材29とする。次いで、これら各第二中間素材29を、やはり製造ライン上で上記金属板37ごとこの金属板37の長さ方向に順送させる。そして、これら各第二中間素材29の径方向内側の部分を、順次円すい筒状に塑性変形させる事により、これら各第二中間素材29を、それぞれ図6(C)に示す様な第三中間素材31とする。そして、本例の場合も、その後、上記各第二中間素材29に対して、前述の図13(G)～(I)と同様の加工を施す事により、保持器4a(図1)を完成させる。尚、本例の場合、中間素材又はこの保持器4aを上記金属板37から切り離す作業は、上記第三中間素材31を形成した後の何れかの段階で(例えば、この第三中間素材31を形成した直後や上記保持器4を完成した後に)行なう。

【0031】

上述した様な本例の場合には、少なくとも上記第一、第二各中間素材28、29に対する加工を、これら第一、第二各中間素材28、29を上記金属板37に連結した状態で行なう為、この加工時(特に、第一中間素材28に複数の透孔18a、18aを形成する際に、これら第一、第二各中間素材28、29の円周方向及び径方向の位置決めを図り易くなる。又、加工時に、複数の中間素材を上記金属板37を介して一体的に取り扱える。この為、本例の場合には、複数の中間素材に対する加工を能率良く行なう事ができ、加工時間を短くして、更なる製造コストの低減を図れる。

【実施例4】

【0032】

次に、図 7 は、請求項 2、3 に対応する、本発明の実施例 4 を示している。本例の製造方法の対象となる保持器 4 b は、前述の図 1 4 に示したものの、即ち、主部 7 の両端部に鋳部を備えていないものである。本例の場合、この様な保持器 4 b を造る為、前述の図 2 に示した実施例 1 の場合と同様の加工手順で、図 7 (A) → (B) → (C) の順に示す様に、大径側鋳部 8 a を備えた第三中間素材 3 1 b を形成する。但し、本例の対象となる保持器 4 b を構成する各ポケット 1 0 a、1 0 a {図 7 (C)、(D)} の形状は単なる台形状 (図 1 4) である為、図 7 (B) の第二中間素材 2 9 b に形成した各透孔 1 8 b、1 8 b の内周縁には、舌片素片 2 0 {図 2 (B) 参照} を設けていない。又、本例の場合、上記第二中間素材 2 9 b のうち鎖線 α'' よりも径方向内側部分を、前述の図 3 ~ 4 に示したプレス機により円すい筒状に塑性変形させる。

【0033】

上述の様にして図 7 (C) に示す様な大径側鋳部 8 a を備えた第三中間素材 3 1 b を形成したならば、次いで、この大径側鋳部 8 a をプレスにより除去する事で、図 7 (D) に示す様な第四中間素材 3 8 を形成する。その後、この第四中間素材 3 8 を構成する主部 7 に形成された各ポケット 1 0 a、1 0 a の内周縁に面押し加工等を施す事により、これら各ポケット 1 0 a、1 0 a の形状及び寸法を整える事で、上記保持器 4 b を完成させる。

尚、この様に保持器 4 b を造る場合も、前述の図 6 に示した第 3 例の場合と同様に、各中間素材の一部を素材となる金属板に連結したまま加工を行なえば、製造コストの低減を図れる。

【0034】

尚、上述した各実施例 1 ~ 4 では、複数のポケット 1 0、1 0 a を所望の形状及び大きさに整える為、円すい筒状の主部 7 を形成する事に伴ってこれら各ポケット 1 0、1 0 a を形成した後に、これら各ポケット 1 0、1 0 a の周縁部に面押し加工を施した {図 1 3 (G) → (H) の作業を行なった}。但し、本発明を実施する場合、上記面押し加工は、予め上記各ポケット 1 0、1 0 a を形成する前の各透孔 1 8 a、1 8 b の周縁部に施しておく事により、これら各ポケット 1 0、1 0 a を形成するのと同時にこれら各ポケット 1 0、1 0 a を所望の形状及び大きさにする事もできる。上記面押し加工は、円すい筒状の主部 7 に形成された上記各ポケット 1 0、1 0 a の周縁部に施す場合よりも、円輪状の第二中間素材 2 9、2 9 a、2 9 b に形成された上記各透孔 1 8 a、1 8 b の周縁部に施す場合の方が、複数の周縁部に対して同時に施し易い。従って、上述の様に各透孔 1 8 a、1 8 b の周縁部に面押し加工を施す方法を採用する方が、加工時間を短くして、製造コストの低減を図り易くなる。

【0035】

尚、本発明のころ軸受用保持器の製造方法は、筒状の主部 (請求項 1 に関する発明の場合には更に、この主部の軸方向一端縁から径方向外方に折れ曲がった外向フランジ状の鋳部) を備えたころ軸受用保持器であれば、このころ軸受用保持器を組み込むころ軸受の種類 (自動調心ころ軸受、円筒ころ軸受、円すいころ軸受等) によらず、実施できる。

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図 1】 本発明の実施例 1 により造る保持器を示す、図 1 2 と同様の図。

【図 2】 同例の製造方法を工程順に示す図。

【図 3】 同例を実施する際に使用するプレス機の略断面図。

【図 4】 図 3 のイ部拡大図。

【図 5】 本発明の実施例 2 の製造方法を工程順に示す図。

【図 6】 同実施例 3 の製造方法を工程順に示す図。

【図 7】 同実施例 4 の製造方法を工程順に示す図。

【図 8】 保持器を組み込んだ自動調心ころ軸受の部分断面図。

【図 9】 保持器を取り出して示す、図 1 0 のローロ断面図。

【図 1 0】 図 9 のハーハ断面図。

【図 1 1】 保持器を外周側から見た部分斜視図。

【図 1 2】 同じく内周側から見た部分斜視図。

【図 1 3】 従来の保持器の製造方法を工程順に示す図。


【図 1 4】 別構造の保持器を示す、図 1 2 と同様の図。

【符号の説明】


【0037】

- 1 外輪
- 2 内輪
- 3 球面ころ
- 4、4 a、4 b 保持器
- 5 外輪軌道
- 6 内輪軌道
- 7 主部
- 8、8 a 大径側鏝部
- 9 小径側鏝部
- 10、10 a ポケット
- 11 案内リング
- 12 凹部
- 13 舌片
- 14 第二中間素材
- 15 底部
- 16 第三中間素材
- 17 円すい筒状部
- 18、18 a、18 b 透孔
- 19 第四中間素材
- 20 舌片素片
- 21 先端部
- 22 第五中間素材
- 23 大径側鏝部素
- 24 第六中間素材
- 25 第七中間素材
- 26 第八中間素材
- 27 第九中間素材
- 28、28 a 第一中間素材
- 29、29 a 第二中間素材
- 30 帯状部分
- 31、31 a 第三中間素材
- 32 受ブロック
- 33 抑えブロック
- 34 パンチ部品
- 35 大径側鏝部素
- 36 第四中間素材
- 37 金属板
- 38 第四中間素材

【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】




【図 3】


(A)




(B)




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】



【図13】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 筒状の主部 7 と、この主部 7 の一端縁に設けられた外向フランジ状の大径側鋳部 8 とを有する保持器を、低コストで造れる製造方法を実現する。

【解決手段】 素材となる金属板にプレスによる打ち抜き加工を施して、(A) に示す様な、円輪状の第一中間素材 28 を形成する。次いで、この第一中間素材 28 に複数の透孔 18a、18a を円周方向に間欠的に形成して、(B) に示す様な第二中間素材 29 を形成する。次いで、この第二中間素材 29 の径方向内側部分を筒状に塑性変形させて、(C) に示す様な、上記主部 7 と上記大径側鋳部 8 とを備えた第三中間素材 31 を形成する。その後、この第三中間素材 31 に所定の加工を施して保持器を完成させる事により、上記課題を解決する。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 2 9 0 4 5 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 0 4]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都品川区大崎 1 丁目 6 番 3 号

氏 名 日本精工株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.